TINTAS ANTARES LTDA
Rod. BR 381. S/N, KM 02 – Prq. Ind. Levi T Lima
Barra de São Francisco (ES)
Tel. (27) 3756-5555

BOLETIM TÉCNICO
PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA PLÁSTICO

Indicação de uso:	Indicado para promover a aderência de primers e tintas em peças plásticas, como por exemplo, para-choques, retrovisores, frisos, maçanetas entre outras.
Composição básica:	Resinas acrílicas, hidrocarbonetos aromáticos e aditivos.
Catálise e/ ou Diluição:	O promotor de aderência para plástico vem pronto para o uso.
Aplicação:	Aplicar com auxílio de pistola com pressão entre 40 à 60lb/pol2, uma demão semi-umida ou duas demãos empoeirada, com intervalo de 3 a 5 minutos entre demãos.
Rendimento:	7 m²/litro/demão
Secagem:	Após a aplicação do promotor de aderência, aguardar aproximadamente 10 minutos ou até a peça estar fosca e "pegajosa". Em seguida, fazer a aplicação do produto desejado. É importante que esta aplicação seja realizada em até 10 minutos para evitar desplacamento do produto.
Preparo da Superfície:	Fazer uma boa limpeza com sabão ou detergente neutro e bastante água. Usar a solução desengraxante para que a superfície fique totalmente isenta de qualquer tipo de gordura ou outros produtos que tenham sido utilizados. Em peças que tenham uma superfície lisa, deve-se fazer um fosqueamento com lixa fina.
Recomendação de Segurança:	- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C. - Produto inflamável, manter longe de faíscas, fontes de ignição, não fumar no local de aplicação. - Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's, como máscaras, e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação. - Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc. - Manter longe do contato de crianças e animais.
Observações:	O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc. As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc. Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados. Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.